

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-703 W

Homlokzati vízlepergető impregnáló anyag

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikagard®-703 W felhasználásra kész, szilán/sziloxán kombinációs emulzió, vízlepergető impregnáláshoz.

FELHASZNÁLÁS

Vízlepergető épülethomlokzatok készítéséhez és az épület vízbehatolással szembeni védelmére. A Sikagard®-703 W feldolgozható habarcsra, falazatra, téglára, kőre és azbesztcementre.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Erős vízlepergető képesség
- Engedi az alapfelületet lélegezni (páraáteresztő)
- A kezelés általában láthatatlan, nem változtatja meg az alapfelület megjelenését

- A csökkent vízfelvétel miatt javítja a homlokzat ellenállóságát a beszennyeződéssel szemben és csökkenti a moha és a zuzmó növekedését
- Átvonható alkalmas festékekkel és bevonatokkal
- Felhasználásra kész
- Vizes bázisú, környezetbarát

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- PV Véritas No. 1108203/2A & 2B, öregedésállóság, páraáteresztő képesség és vízfelvétel vizsgálata.
- Belga Építésügyi Kutató Intézet - Falazóelemre feldolgozott folyékony, víztaszító termék páraállóságának és vízfelvételi tényezőjének meghatározása. Jelentés száma: DE 621X8570, LMA 5631, 2014/12/16.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szilán / sziloxán kombináció
Csomagolás	2 és 5 l-es kanna, 20 l-es vödör
Megjelenés / Szín	Fehéres folyadék
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban gyártási időtől számítva 12 hónapig eltartható.
Tárolási feltételek	Száraz, hűvös, nedvességtől védett helyen tárolandó.
Sűrűség	kb. 1,0 kg/l (+20°C-on)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Páraáteresztőképesség	Alapfelület	Alapfelület Sikagard®-703 W réteg-gel	Sikagard®-703 W magában	(MSZ EN ISO 12572)
Egyenértékű légréteg vastagság - S_d (m)	0,36	0,36	0,003	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Az alapfelület porozitásától függően: Habarcson: kb. 150–200 g/m ² Egyéb porózus alapfelületen: kb. 300–500 g/m ² (Próba elvégzése szükséges a pontos anyagszükséglet meghatározásához.)
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Átvonható vizes bázisú és oldószeres polimer festékekkel - további információért vegye fel a kapcsolatot a festék gyártójával. Sikagard®, SikaColor® Emulsion vagy oldószeres bevonattal való átdolgozás esetén a víztaszító impregnálás után várjon legalább 5 órát.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A cementbázisú alapfelület legalább 7 napos legyen.
- Védje az üveg- és alumínium felületeket (felszíni sérülés / foltosodás).
- Használat előtt tesztelje próbafelületen.
- Nem dolgozható át meszes vagy cementbázisú bevonatokkal.
- Az optimális vízlepergető hatást minden alapfelület esetén néhány napon belül éri el.
- Repedezett alapfelület esetén a vízlepergető hatás jelentősen csökken.
- A feldolgozási eljárásra vonatkozó részletes információért olvassa el az alkalmazástechnikai útmutatót.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

2004/42/EK IRÁNYELV - A VOC (ILLÉKONY SZERVES VE- GYÜLETEK) KIBOCSÁTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

A 2004/42/EK európai uniós irányelv szerint a felhasználásra kész termék legnagyobb megengedett VOC tartalma (termék kategória IIA / h sb típus) 30 g/l (2010-es határérték).

A felhasználásra kész Sikagard® 703 W legnagyobb VOC tartalma < 30 g/l.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület tiszta, ép, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, kivirágástól és régi festékbevonatoktól stb. mentes legyen.

A víztaszító kezelés elvégzése előtt a 300 µm-nél nagyobb repedéseket ki kell javítani.

A tisztítást megfelelő tisztítószerezrel, gőzborotvával vagy szemcseszórással kell végezni.

A legjobb eredmény száraz, erősen nedvszívó alapfelület esetén érhető el - a felület előkészítése után elegendő időt kell hagyni, hogy az alapfelület teljesen megszáradjon.

Az alapfelület látszólag legyen száraz, nedves foltok nélküli.

FELHASZNÁLÁS

A Sikagard®-703 W feldolgozható hagyományos alacsony nyomású szóróberendezéssel, ecsettel vagy hengerrel, nedves a nedvesre technikával, lentről felfelé többször áthaladva, ügyelve arra, hogy a termék ne folyjon meg, míg az alapfelület teljesen telítődik.

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-703 W

Március 2021, Version 01.01

02189010000000039

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítsa meg az eszközöket és berendezéseket tiszta vízzel.
A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-703 W
Március 2021, Version 01.01
02189010000000039

Sikagard-703W-hu-HU-(03-2021)-1-1.pdf