

## TERMÉK ADATLAP

## SikaBond®-54 Parquet

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, RUGALMAS, ALACSONY VISZKOZITÁSÚ PARKETTARAGASZTÓ

## TERMÉKLEÍRÁS

A SikaBond®-54 Parquet egykomponensű, oldószermentes, könnyen feldolgozható parkettaragasztó.

## FELHASZNÁLÁS

A SikaBond®-54 Parquet alkalmas tömör és többretegű parkettákhoz, mozaikparkettákhoz, lamella parkettákhoz, ipari és lakossági parkettákhoz, valamint forgácslemezekhez és aljzatokhoz.

A SikaBond®-54 Parquet alkalmas a legtöbb általános típusú parkettához és a problémás parkettához egyaránt.

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gazdaságos, alacsony anyagszükséglet
- Csiszolható
- A padló 12 óra elteltével csiszolható
- Rugalmas, lépéshangcsillapító
- Régi kerámialapokon is alkalmas
- Alkalmas padlófűtési aljzatokhoz
- Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Csökkenti az aljzatra jutó igénybevételt

## KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup> R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- LEED v4 EQc 2: Alacsony kibocsátású anyagok

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyai alapanyag	Poliuretán, <i>i-Cure</i> ® Technológia
Csomagolás	13 kg-os fém vödör 18 kg-os karton doboz (3 x 6 kg-os zsák)
Szín	Parketta barna
Eltarthatóság	A SikaBond®-54 Parquet a sértetlen eredeti, szigetelt csomagolásában és a tárolási feltételek betartása mellett a gyártástól számítva 12 hónapig tartható el.
Tárolási feltételek	A SikaBond®-54 Parquet száraz helyen, közvetlen napfénytől védve és +5 °C és +25 °C között tárolandó.
Sűrűség	~1,30 kg/l (ISO 1183-1)

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Shore A keménység	~35 (28 nap után)	(ISO 868)
Szakítószilárdság	~1,5 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 37)
Szakadási nyúlás	~500 %	(ISO 37)
Nyírószilárdság	~1,5 N/mm <sup>2</sup> (1 mm-es ragasztóréteg vastagság esetén)	(ISO 17178)
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C - +40 °C	

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Teljes felületű ragasztás		
	<b>Parketta típusa</b>	<b>Anyagszükséglet</b>	<b>Fogazott simító</b>
	Lamellás parketta, mozaik- és ipari parketta	600–800 g/m <sup>2</sup>	B3 (Német TKB)
	Többrétegű, szalag-, lamella- és mozaikparketta	700–900 g/m <sup>2</sup>	B6 (Német TKB) SC+ MB (US Szabvány)
	Tömör- és szalagparketta, ipari parketta, forgácslemez, lakossági fa parketta és burkolat	800–1000 g/m <sup>2</sup>	B11 (Német TKB) P5 (US Szabvány)
	Hosszú vagy széles táblák, vagy egyenetlen alapfelület esetén használjon nagyobb fogazású simítót, hogy a teljes felületű ragasztáshoz elegendő mennyiségű SikaBond®-54 Parquet-et tudjon felhordani az alapfelületre és megelőzze az üregek kialakulását. A Sika® Primer MR Fast-tal vagy Sika® Primer MB-vel alapozott alapfelületek esetén a SikaBond®-54 Parquet anyagszüksége csökken.		
Állékonyság	A SikaBond®-54 Parquet könnyen simítható és stabil simító-fog bordákat biztosít.		
Levegő környezeti hőmérséklete	+15 °C - +35 °C		
Relatív páratartalom	40 % - 70 %		
Alapfelület hőmérséklete	A fektetés alatt és amíg SikaBond®-54 Parquet ragasztóanyag teljesen meg nem köt a környezeti és alapfelületi hőmérséklet legyen +15 °C és +35 °C közötti, padlófűtés esetén +20 °C és +35 °C közötti.		
Alapfelület nedvességtartalma	<b>Esztrich típusa</b>	<b>Padlófűtés nélkül</b>	<b>Padlófűtés esetén</b>
	Cementesztrich	2,0 % CM	1,8 % CM
	Anhidrid esztrich	0,5 % CM	0,3 % CM
	Magnezit esztrich	3–12 % CM <sup>1</sup>	3–12 % CM <sup>1</sup>
	<sup>1</sup> Szervesanyag tartalomtól függően Megjegyzés: Az értékek csak irányadók. Az aktuális megengedhető alapfelületi nedvességtartalom függ az feldolgozott esztrich anyagszükségletétől. Az alapfelület nedvességtartalmánál, minőségénél és felületi minőségénél minden esetben figyelembe kell venni a fa padló gyártójának iránymutatásait.		
Kötési sebesség	~4,0 mm/24 óra (23 °C / 50 % rel.páratart.)		
Bőrképződési idő / Átvonhatósági idő	~60 perc (23 °C / 50 % rel.páratart.)		

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

A SikaBond®-54 Parquet feldolgozására az összes általánosan elfogadott parkettázási útmutató érvényes. További információkért kérjük, olvassa el a "Teljes felületű ragasztás" Alkalmazástechnikai Útmutatót.

### ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

- Az alapfelület legyen tiszta, száraz, szilárd, homogén és zsírtól, olajtól, portól, laza/málló részekről mentes. Az alapfelületről a festékbevonatot, cementiszapot és a gyengén tapadó részeket távolítsa el.
- A beton és/vagy cementes alapfelületeket csiszolja le és alaposan tisztítsa meg ipari porszívóval.
- Az anhidrid esztrichet, beleértve az önthető anhidrid esztrichet is kevés idővel a ragasztóanyagfeldolgozását megelőzően le kell csiszolni és ipari porszívóval alaposan meg kell tisztítani.
- A beszórt öntött aszfaltot Sika® Primer MR Fast-tal vagy Sika® Primer MB-vel kell alapozni. Az alkalmazási utasításokért kérjük, olvassa el a Termék Adatlapot.
- A csempék és meglévő kerámialapok felületéről távolítsa el a zsíros szennyeződések Sika® Aktivator-205-tel, vagy csiszolja le és tisztítsa meg ipari porszívóval.
- Fa és/vagy gipsz táblákat (pl.: forgácslemez, furnérlemez) a megfelelő rögzítés érdekében ragassza és/vagy csavarozza az aljathoz. Úsztatott szárazpadlók esetén, forduljon tanácsért a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
- Más alapfelületek esetén kérjük, forduljon tanácsért a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
- A SikaBond®-54 Parquet alapozás nélkül alkalmas cementesztrichen, anhidrid esztrichen, forgácslemezen, betonon és kerámia lapokon.
- Beszórt öntött aszfalthoz, nagy nedvességtartalmú cementesztrichhez, meglévő ragasztrétegre vagy gyenge alapfelületre használjon Sika® Primer MB alapozót. További részletes iránymutatásért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

### FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A SikaBond®-54 Parquet a megfelelően előkészített alapfelületre közvetlenül a vödörből feldolgozható fogazott simító segítségével. Az egyes fa padlóburkolati elemeket nyomja határozottan a ragasztórétegebe, hogy az alsó fele teljes felületen érintkezzen a ragasztóval. Ezután illessze össze az elemeket kalapács és ütőfa segítségével. Fa padlóburkolatokat általában szükséges felülről is megütögetni. A fal és a padlóburkolat széle között hagyjon 10-15 mm-es hézagot. A padlóburkolat gyalogosan járható és/vagy csiszolható 24-48 órával a fektetés után (23 °C / 50% rel. páratart., 1 mm-nél kisebb rétegvastagság esetén, a környezeti körülményektől és a ragasztóréteg vastagától függően). A friss, meg nem kötött ragasztót a padlóburkolatról azonnal távolítsa el egy tiszta rongy segítségével és szükség esetén tisztítsa meg a felületet Sika® Remover-208-cal vagy Sika® TopClean-T-vel. Minden esetben feldolgozás előtt ellenőrizze a padlóburkolat összeférhetőségét Sika® Cleaner-208-cal. A padlóburkolat

gyártója által adott iránymutatásokat minden esetben tartsa be.

### ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Minden berendezést és eszközt feldolgozás után azonnal tisztítson meg Sika® Remover-208-cal és/vagy Sika® TopClean T-vel. A már megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

### TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Biztonsági Adatlap
- Előkezelési Táblázat  
Ragasztás és Tömítés
- Alkalmazástechnikai Útmutató "Teljes felületű ragasztás"

### KORLÁTOZÁSOK

- A SikaBond®-54 Parquet csak képzett szakkivitelezők részére alkalmas.
- A jó feldolgozhatóság érdekében a ragasztóanyag hőmérséklete legyen legalább +15 °C.
- A ragasztóanyag megfelelő térhálósodásához megfelelő páratartalomra/nedvességre van szükség.
- Csempéken való feldolgozás előtt végezzen előzetes tapadási vizsgálatokat.
- Amennyiben a fapadló nedvesség ellen nem szigetelt területen kerülne elhelyezésre (pl.: párazáró réteggel el nem látott területek, pincék), ott Sika® Primer MB alapozóval lezárt Sikafloor® EpoCem szigetelést kell készíteni. Részletesen utasításokért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
- Vegyileg előkezelt (pl.: ammóniával, fapáccal, tartósítószerrel kezelt fa) és nagy olajtartalommal rendelkező fapadlók esetén a SikaBond®-54 Parquet csak a Sika írásos engedélyével használható.
- Ne használja polietilénen (PE), polipropilénen (PP), teflonon (PTFE), vagy hasonló lágyított szintetikus anyagon.
- Néhány alapozó károsan befolyásolhatja a SikaBond®-54 Parquet tapadását, végezzen előzetes vizsgálatokat.
- A SikaBond®-54 Parquet kifejezetten fapadló ragasztására alkalmas. A csapolt és eresztékes parkettatípusok fektetése közben (pl.: mozaikparketta) ügyeljen, hogy a parkettaragasztó ne kerüljön a parkettaelemek közötti részbe.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne kerüljön kapcsolatba a padlóburkolat fedőbevonatával. Amennyiben az érintkezés elkerülhetetlen, a bevonat kompatibilitását ellenőrizze. További információkért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
- Ügyeljen rá, hogy a meg nem kötött SikaBond®-54 Parquet ne kerüljön kapcsolatba alkoholtartalmú anyagokkal, mert ez károsan befolyásolhatja a kötési reakciót.
- További részletes információkért és tanácsokért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

### TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

### Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel: +36 1/371-2020

Fax: +36 1/371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

SikaBond-54Parquet-hu-HU-(10-2019)-2-1.pdf

### TERMÉK ADATLAP

SikaBond®-54 Parquet

Október 2019, Version 02.01

020512010000000009

