

# TERMÉK ADATLAP

## Sika® MultiSeal

### BITUMENES SZIGETELŐSZALAG

#### TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® MultiSeal egy öntapadó, modifikált bitumenes szigetelőszalag, felső oldalán alumínium fóliával kasírozva.

#### FELHASZNÁLÁS

A Sika® MultiSeal alkalmas szigetelésként és gyorsjavításként vízbeszivárgás ellen tetőkön és más épületelemeken.

#### JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nagyon egyszerű felhasználás
- Jó tapadás különféle alapfelületekre
- Öntapadó
- Bitumenes anyagokkal kompatibilis
- Átfesthető
- Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható

#### TERMÉKINFORMÁCIÓ

<b>Vegyí alapanyag</b>	Műanyaggal javított bitumenes szigetelőszalag		
<b>Csomagolás</b>	<b>Tekercs hossz (m)</b>	<b>Tekercs szélesség (mm)</b>	<b>Tekercs/doboz</b>
	3	100	12
	3	200	6
	3	225	6
	10	50	6
	10	75	4
	10	100	3
	10	150	2
	10	200	3
	10	225	2
	10	300	1
	10	450	1
	10	600	1
<b>Megjelenés / Szín</b>	Matt szürke, terrakotta barna		
<b>Eltarthatóság</b>	A Sika® MultiSeal sértetlen, eredeti, zárt csomagolásban és megfelelő tárolási körülmények között a gyártástól számítva 36 hónapig eltartható.		
<b>Tárolási feltételek</b>	A Sika® MultiSeal száraz, közvetlen napfénytől védve és +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.		
<b>Vastagság</b>	kb. 1,2 mm		

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakítószilárdság	kb. 3,6 N/mm <sup>2</sup>	
Szakadási nyúlás	kb. 50 %	
Tűzzel szembeni viselkedés	B2	(DIN 4102)
Alkalmazási hőmérséklet	-20 °C-tól +70 °C-ig	

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C - +40 °C
Alapfelület hőmérséklete	+5 °C - +40 °C, legalább 3 °C-kal harmatpont felett +10 °C hőmérséklet alatt a szigetelőszalagot és az alapfelületet hőszugárzóval elő kell melegíteni a szalag használata előtt és közben.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A felület legyen tiszta, száraz, ép és homogén, olajtól, zsírtól, portól és laza vagy homokolódó részekről mentes.

### FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A kívánt hosszt vágjuk le a tekercsből, távolítsuk el a védőréteget, majd egy megfelelő henger segítségével nyomjuk erősen a szalagot az alapfelületre. Átlapolás legalább 5 cm-es legyen. A tapadási teljesítmény a Sika® MultiSeal szalag alkalmazás közbeni melegítésével javítható.

### ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal az összes eszközt és berendezést Sika® Remover-208 anyaggal tisztítsa meg. A már kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el. A bőre tisztításához használjon Sika® Cleaning Wipes-100-at.

## KORLÁTOZÁSOK

- A Sika® MultiSeal szalag felső oldala átfesthető hagyományos festékekkel.
- Ne használja a Sika® MultiSeal szalagot természetes kő felületen.
- Ne használja a Sika® MultiSeal szalagot víznyomás alatt lévő hézagokra vagy folyamatos vízszivárgás esetén.
- Kerülendő a közvetlen érintkezés hézagtömítő és ragasztó anyagokkal vagy használat előtt kompatibilitási vizsgálatot kell végezni.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-

re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

**Sika Hungária Kft.**  
Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP  
Sika® MultiSeal  
Február 2018, Version 02.01  
020516050000000009

SikaMultiSeal-hu-HU-(02-2018)-2-1.pdf

